

## **System StoCretec 2.3 StoPox KU 601 gładki**

### **Stare nośne powłoki żywiczne**

#### Przygotowanie podłoża

Podłoże umyć środkiem StoDivers GR i przeszlifować czarnym padem, następnie dokładnie odkurzyć i przemyć rozpuszczalnikiem StoDivers EV 100. Ubytki wyrównać szpachlą epoksydową.

#### Aplikacja systemu posadzkowego

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z instrukcjami technicznymi wszystkich materiałów. Prace prowadzić tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność powietrza i podłoża są zgodne z wytycznymi zapisanymi w instrukcji.

#### 1. Gruntowanie podłoża

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox WG 100 z utwardzaczem i 10% dodatkiem wody. Nanieść na przygotowane podłoże betonowe za pomocą ściągaczki gumowej i wyrównać wałkiem nylonowym o włosiu długości ok. 13 mm. Obsypać suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,8 mm. Pozostawić do utwardzenia.

#### Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 1,5 MPa,
- lepkość 800-1200 mPa·s,
- zawartość części stałych ok. 72%.

#### 2. Warstwa zasadnicza

Wymieszać żywicę epoksydową StoPox KU 601 z utwardzaczem, dosypać wypełniacz StoQuarz RF i ponownie wymieszać. Nanieść na zagruntowane podłoże za pomocą pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Pozostawić do utwardzenia.

#### Parametry żywicy:

- przyczepność do podłoża min. 2,0 MPa,
- lepkość 1800-2800 mPa·s,
- twardość w skali Shore'a D 76-82,
- wytrzymałość na zginanie > 50 MPa.